

**أدوات التطبيق :**

- الرول: الرول الناعم (النوع المطلوب: ديكور ناردين ٨٠٠٩ - كود: ١٠٩٣).
- المسطرين: مسطرين ستانلس ستيل .

المخفف المقترح:

الماء العذب .

نسبة التخفيف:

- للطبقة الأولى : يتم التخفيف بالماء العذب حتى ٢٥٪ كحد أقصى.
- للطبقات التالية : جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من معجون "الجزيرة جرين بوتني".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة سيلك ديكو برايم" حسب اللون المحدد للطبقة التالية "الجزيرة كوريوم" وذلك باستخدام الرول الناعم أو الرش ويجب التأكد من نعومة السطح وعدم بقاء أثر لعلامات الرول .
- طلاء طبقة من "الجزيرة كوريوم" باستخدام الرول بعد التخفيف بالماء العذب حتى ٢٥٪ كحد أقصى. ثم يترك ليحفظ.
- طلاء طبقة ثانية من "الجزيرة كوريوم" بدون تخفيف باستخدام الرول بشكل غير منتظم ثم التشكيل بواسطة المسطرين الخاص بطريقة عشوائية.
- طلاء طبقة ثالثة من "الجزيرة كوريوم" بنفس طريقة الخطوة السابقة لإعطاء المظهر النهائي.
- يجب أن يتم تشكيل التصميم خلال ١٠ دقائق وذلك حسب درجة حرارة السطح.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: (٢٠ - ٣٠) دقيقة . عند درجة حرارة من ٣٠ °م .
- الجفاف التام: ٢٤ ساعات.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة :

عبوة : (٣) لتر .

التخزين وفترة الصلاحية :

- فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥ °م .
- التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة :

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة. وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

الوصف :

دهان مائي نهائي ديكور. يعتمد في تصنيعه على مستحلب الأكريليك النقي وملونات ذات تأثير خاص صمم ليعطي انطباع الجلد الناعم. والمعبر بالرقى.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية، حيثما يتطلب مظهراً ديكورياً فخماً للقصور والمكاتب والفنادق وصالات المطارات وغرف الإستقبال ومداخل البيوت العصرية... إلخ.

الخصائص:

- انطباع الجلد الناعم
- يعطي مظهراً ديكورياً إستثنائياً .
- متانة عالية.
- ثباتية جيدة جداً للألوان.
- قوة التصاق ممتازة.
- معدل انتشار جيد.
- يتوفر بألوان متعددة.
- سهل التطبيق.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	مظهر الجلد الطبيعي.
اللون	حسب كتالوج الجزيرة كوريوم.
الثقل النوعي	1,08 ± 0,3
اللزوجة	100 ± 3 وحدة كرييس.
الحجم الصلب	29,2 ٪
سماكة الطبقة الجافة	58,4 مايكرون لكل الطبقات.
مقاومة الماء:	اجتياز ٧ أيام.
الالتصاقية:	اجتياز.
الاستقرار للتجمد	اجتياز ٣ دورات.
الاستقرار للحرارة	اجتياز ٤٩ يوماً @ ٥٠ °م.
معدل الانتشار	٥ م/٢ لتر لكل الطبقات . ويعتمد على سماكة طبقة الدهان وطريقة التطبيق

× معدل الانتشار العملي للمنتج يتوقف على السطح ودرجة حرارة الوسط المحيط وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية ونسبة الهدر. لتجنب الهدر . يجب التأكد - عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).

جهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالٍ من الثقوب والحفر والتتواء وأي مناطق هشّة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل " الجزيرة ألتميت " أو " الجزيرة يونيك فيلر " أو " جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP " قبل البدء في دهان الأساس. " استشر قسم الدعم الفني "

إرشادات التطبيق:

1. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح عند التطبيق عن ١٠ °م. وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪. والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
2. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=9).
3. يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
4. يمكن إضافة كمية كافية من مخفف "الماء العذب" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
5. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
6. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً. مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
7. ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

تنويه :

تفويض :
وقبل عملنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر . وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة لأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح وبمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج. لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة. ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية. إن وجدت. تقتصر على استبدال المنتجات.